

Alüminyumun Reaktivliği

1-Öğrenim Çıktısı

Bu deneyde, alüminyum folyonun bakır(II) sülfat çözeltisinden bakırı yerinden çıkarma (yer değiştirme) tepkimesi gerçekleştirilir ve tuzun (sodyum klorür) bu süreç üzerindeki etkisi gözlemlenir.

2-Giriş

Amaç

Alüminyumun bakır(II) sülfat çözeltisiyle reaksiyonunu ve sodyum klorürün bu reaksiyona olan etkisini gözlemlemek.

Arka Plan Bilgisi

Alüminyum, aktif bir metal olmasına rağmen yüzeyinde oluşan oksit tabakası tepkime hızını azaltır. Bu deney, alüminyumun bakır(II) sülfat ile yer değiştirme reaksiyonunda sodyum klorürün oksit tabakasını kırarak reaksiyonu hızlandırma etkisini araştırır.

Araştırma Sorusu

Sodyum klorür, alüminyumun bakır(II) sülfat ile reaksiyonunu nasıl etkiler?

Hipotez

Sodyum klorür eklenmeden önce alüminyum, bakır(II) sülfat ile sınırlı bir reaksiyon gösterir. Ancak sodyum klorür, reaksiyonu hızlandırarak bakırın yer değiştirmesini kolaylaştırır.

3-Yöntem

Değişkenler

Bağımsız Değişken

Sodyum klorür eklenip eklenmemesi.

Bağımlı Değişken

Gözlemlenen reaksiyon belirtileri (kabarıkçklar, renk değişimi, sıcaklık artışı, bakır oluşumu).

Kontrol Değişkeni

Kullanılan alüminyum folyo ve bakır(II) sülfat miktarı.


Malzemeler

Deneyde kullanılan malzemeler şunlardır: alüminyum folyo, bakır(II) sülfat çözeltisi, sodyum klorür, konik şişe, spatula, test tüpü standı, su, karıştırma çubuğu ve göz koruyucu ekipman. Bu malzemeler, reaksiyonun güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereklidir.

Prosedür

1. Yaklaşık 20 ml bakır(II) sülfat çözeltisi bir konik şişeye alınır.
2. Çözeltiye bir kare alüminyum folyo eklenir ve reaksiyon belirtileri gözlemlenir.
3. Çözeltiye bir spatula sodyum klorür eklenir ve karıştırılarak çözülmesi sağlanır.
4. Reaksiyon belirtileri tekrar gözlemlenir.
5. Eğer bir reaksiyon gözlenmezse daha fazla sodyum klorür eklenir.

4-Gözlemler



Deney esnasındaki gözlemler ve yapılan işlemler için çekilen fotoğraflar veya çizimler.

5-Veriler


Durum	Kabarcıklar	Renk Değişimi	Sıcaklık Değişimi	Bakır Gözlemi
Sodyum klorür eklenmeden önce	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Sodyum klorür eklendikten sonra	Evet	Evet (mavi → renksiz)	Evet (sıcaklık artışı)	Evet

Reaksiyon belirtileri: Kabarcık oluşumu, çözeltilinin mavi renkten renksiz hale dönüşmesi, sıcaklık artışı, bakır oluşumu.

Sodyum klorürün etkisi: Alüminyumun bakır(II) sülfat ile reaksiyonunu hızlandırmıştır.

6-Sonuçlar

Grafik



Veri Analizi

Deneyde, sodyum klorür eklenmeden önce alüminyumun bakır(II) sülfat çözeltisiyle reaksiyon göstermediği gözlemlendi. Sodyum klorür eklendikten sonra kabarcık oluşumu, çözeltilinin mavi renkten renksiz hale dönüşmesi, sıcaklık artışı ve bakır oluşumu gibi reaksiyon belirtileri kaydedildi. Bu sonuçlar, sodyum klorürün alüminyumun yüzeyindeki oksit tabakasını kırarak reaksiyonu hızlandırdığını doğrulamaktadır.

Sonuç

Sodyum klorür eklenmeden önce alüminyumun bakır(II) sülfat ile reaksiyonu sınırlıdır. Ancak sodyum klorür, reaksiyonu hızlandırarak bakırın yer değiştirmesini sağlar ve gözle görülür belirtiler oluşturur.

7-Tartışma

Sonuçların Yorumlanması

Sodyum klorür, alüminyumun oksit tabakasını aşındırarak bakır(II) sülfat ile reaksiyona girmesini kolaylaştırmıştır.

Hatalar ve Sınırlamalar

Kullanılan sodyum klorür miktarının hassas ölçülmemesi sonuçların doğruluğunu etkileyebilir.

Gelecek Araştırmalar

Benzer yöntemle diğer metallerin reaktivitesi incelenebilir.

8-Ekler

Güvenlik Önlemleri

- Kimyasallarla çalışırken göz koruması kullanın. Çözeltilerle temastan kaçınınız.-Deney sırasında dikkatli olun ve dökülmeleri önleyin.
 - Direkt koklama yapmayın.
- Deney-proje sırasında oluşan kazalardan bilimordusu.com sorumlu değildir. Laboratuvar ve güvenlik kurallarına uyunuz.
- Tüm işlemleri dikkatlice gerçekleştiriniz ve fazla sodyum klorür eklemekten kaçınınız.

Referanslar

 Projeler
<https://bilimordusu.com/>